## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-207265

(43)Date of publication of application: 24.11.1984

(51)Int.CI.

B41J 3/04 **B41J** 3/04

(21)Application number : 59-080020

(71)Applicant: YOKOGAWA HEWLETT PACKARD

LTD

(22)Date of filing:

20.04.1984

(72)Inventor: KURISUTOFUAA EE TAKURUNGU

(30)Priority

Priority number : 83 490003

Priority date: 29.04.1983


Priority country: US


#### (54) INK JET PRINTER

### (57) Abstract:

PURPOSE: To permit high-speed printing by a multiple tonal gray scale by a method in which plural pulse signals are applied, fine ink droplets of corresponding numbers are discharged to join them into one ink droplet, and printing is made.

CONSTITUTION: A pulser 45 is comprised of the first pulse generator 51 and the second pulse generator 53. The gate width of the first pulse generator 51 is set up by a controller 47, and pulse numbers of specific one group to be applied to the printing head 1 are specified. The output of the pulse generator 51 is connected to the gate input of the pulse generator 53. A series of pulse group numbers corresponding to a tone to be printed from the pulse generator 53 are applied to the heating resistors of the head 1, a series of fine ink droplets corresponding to the pulse numbers from the head 1 are discharged, and they are combined together and printed on a paper 41.





#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公告

#### 學特 許 公 報(B2)

平4-15735

@Int. Cl. 5

識別配号 庁内整理番号 2000公告 平成4年(1992)3月18日

2/205 2/05 B 41 J

9012-2C 9012-2C 3/04 B 41 J

103 X B 103

発明の数 1 (全6頁)

会発明の名称 インク・ジェット・プリンタ

顧 昭59-80020

63公 閉 昭59-207265

**多出** 願 昭59(1984)4月20日 @昭59(1984)11月24日

優先権主張 ❷1983年4月29日❷米国(US)劉490003

ヒユーレツト・パツカ

ード・カンパニー

@発明者 クリストフアー・エ アメリカ合衆国カリフオルニア州パロアルト・カウパース

ー・タクルング トリート250

アメリカ合衆国カリフオルニア州パロアルト ハノーバ

ー・ストリート 3000

190代 理 人 弁理士 長谷川 次男

審査官 小 原 博生

図参考文献 特開 昭58-36460(JP,A) 特開 昭56-98172 (JP. A)

> 特公 昭62-60272 (JP, B2) 特公 昭54-31367 (JP, B2)

1

#### 切特許請求の範囲

勿出 頭 人

1 パルス信号に応答してインク微小滴を吐出す るためのインク吐出手段を具備するインク・ジェ ツト・プリンタにおいて、制御信号を出力する制 御手段と、前記制御信号に関連して複数の前記パ 5 かつた。 ルス信号から成るパルス群を複数個発生するパル ス発生手段とから成り、前記パルス発生手段は、 前記パルス群を構成する第2番目以降の各パルス 信号を前のパルス信号により吐出するインク微小 記インク吐出手段から前記インク微小窩の合体で あるインク小滴を吐出させることを特徴とするイ ンク・ジェット・プリンタ。

#### 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は、インク・ジェット・プリンタに関し 特に、グレースケールで印刷するインク・ジェッ ト・プリンタに関する。

#### (従来技術)

292841号に記載されているようにインクの小滴を 発出するように動作する。前記のインク・ジェッ

ト・プリンタは1個ずつのインク小滴を発生して 紙上に文字を印刷する。従来のインク・ジェッ ト・プリンタは印刷されたグレースケールを作り 出すのが困難であるために十分に利用されてこな

2

従来のグレースケールを発生させるための一方 法によると、印刷された点(ドット)の暗さに変 化を与えるために、紙の一カ所目がけて多数のイ ンク・ジエツトから小滴を放出させる。この従来 滴がインク吐出手段から分離する前に与えて、前 10 の方法では、多数のインク・ジェットを統制的に 働かせるために複雑な電気機械装置が必要であ る。米国特許第4353079号に記載されている別の 従来の方法では、紙に1個の点(ドット)を形成 するために1連の別個の複数の微小滴を発出させ 15 る。この従来の方法には、紙に点を印刷する速度 が著しく制限されるという本質的な問題がある。 (発明の目的)

本発明は上記欠点に鑑み成されたもので、複数 個のインク微小滴を合体させることによりインク インク・ジェット・ブリンタは米国特許顧第 20 小滴を形成し、前記インク小滴を用いて印刷する ことにより高速印刷可能なインク・ジェット・プ リンタを提供することを目的とする。

(2)

特公 平 4-15735

3

#### (発明の概要)

本発明の実施例によると、インク・ジェット・ プリンタは高い印刷速度でグレースケールを印刷 することができる。1個のインク・ジェットの抵 放出させる。個々のパルスとパルスの間の間隔は 各パルスを加えた後に気泡が消滅するのに十分な ほど長いが、微小滴がインク・ジェットのオリフ イスから別々に飛び出さないほど短かい。従つ 中に一体となつて1個の小滴を形成する。この小 滴は、その1群のうちの最後の微小滴が放出され て始めてオリフイスから飛び出る。インク・ジエ ツトの誤動作の確率は各1個の小滴ごとにただ1 回の飛び出しが起こるようにすることによつて飛 15 著しく増大する。 び出しが発生する速度に関連づけられるので、1 高の放出速度は誤動作の確率が増大することなく 1個の微小滴の放出速度に近づけることができ る。本発明の実施例においては、多階調グレース 小滴放出速度に近い小滴放出速度で可能である。

一定のインクに対しては小さすぎる抵抗器を用 いてインク・ジェット・プリンタを動作する場合 には、1個の電流パルスがインクの微小滴を放出 させるのに不十分であることが多い。本発明の実 25 施例はこの場合、個々のパルスによつて発生させ るインパルスを組み合わせたパルス群を発生して インクの小滴を1個放出させるようにするので有 用である。

#### (実施例)

以下、本発明の実施例を用いて説明する。第1 図は本発明のインク・ジェット・プリンタで使用 するプリント・ヘッドの分解斜視図である。プリ ント・ヘッド1はサブストレート17、インク貯 構成されている。導体11とアースライン15を 介して抵抗器5に1個の電流パルスを加えると、 抵抗器 5 は熱を発生し、通路 2 5 内のインクの中 の抵抗器5をおおう部分に気泡が形成される。こ フイス33の内部のインクは外方向に力を受け、 1個のインク微小滴がオリフイス33から放出さ れる。

第2図は第1図に示されたプリント・ヘッドを

利用する本発明のインク・ジェット・プリンタの ブロック図である。第1図、第2図を用いて以下 説明する。貯蔵器43からのインクは毛管作用に よつて通路25を満たして抵抗器5をおおう。マ 抗器に1群の電流パルスを加えて1群の微小滴を 5 イクロプロセツサで構成された制御装置47は、 インクの微小滴をオリフイス33から紙41に吐 出するために、パルサー45を抵抗器5に電流パ ルスを加えるよう制御する。従来のプリンタにお いては、最大微小滴放出速度(各微小滴が各パル て、1群の個々の微小滴は離れることなく、飛行 10 スによつてうまく放出される最大速度) は大体 10kHz程度であり、気泡の消滅は1個のパルスの 印加の後、20マイクロ秒以内の時間に起こる。微 小滴の放出速度が10kHzを越える場合、一般に、 オリフイスの濡れによつて起こる誤動作の確率が

パルサー45のパルス繰返し率は、抵抗器5に よつて作られる個々の気泡がパルスとパルスの間 に消滅できるようにしなければならない。プリン ト・ヘッド1の場合、消滅時間は20マイクロ秒以 ケールは、インク・ジェツト・プリンタの最大微 20 内であり、従つて最大パルス繰返し率はほぼ50k Hzである。さらに、一群の個々の微小滴が合体し て1個の小商になるようにするため、1つのパル ス群内のパルスとパルスの間の間隔は微小滴の放 出間隔より短かくて、個々の微小滴がオリフイス 33から放出されないようにしなければならな い。この限度はプリント・ヘッドの物理パラメー タと使用するインクの特性とに依存し、一般に最 大微小適放出速度の逆数より小さい。パルス群と パルス群の間のパルスのない空白期間は、パルス 30 群によって作られる小滴がオリフィス33から飛 び出すことができるよう、小窩の飛び出し期間よ り長くなければならない。

パルサー45は第2図に示すように、第1のパ ルス発生器51と第2のパルス発生器53より構 蔵部形成板21およびオリフイスプレート23で 35 成されいる。制御装置47はパルス発生器51の ゲート幅を設定する。それによつて、プリントへ ッド1に加えられるべき特定の1群のパルスの数 が規定される。プリントヘッド1に加えられるパ ルスの群速度を規定するため、パルス発生器51 の気泡の成長によって作られる衝撃によってオリ 40 の繰返し率は手動で、または制御装置 4 7 によっ て設定される。パルス発生器51の出力は、パル ス発生器53のゲート入力に接続されている。こ のパルス発生器の繰返し率も同様にして手動で、 または制御装置47によつて設定される。パルス

特公 平 4-15735

5

発生器53の出力はプリント・ヘッド1の抵抗器 5に接続されている。

第1図に示されているプリント・ヘッドは、直 径が約7.62×10<sup>-3</sup>cm (3mil) のニッケル製オリフ イス33と、約5.08×10<sup>-2</sup>cm (2mil) の厚さの通 5 路25も、約7.62×10<sup>-3</sup>(3mil) 平方で5オーム の非不動態化金属ガラス抵抗器 5 で形成されい る。又、同じ割合の水とジェチレン・グリコール より成るキャリヤを有するインクを使用してい ほぼ10kHzの最大微小滴放出速度を有し、個々の 微小滴の飛び出しはパルスの印加後45マイクロ秒 に起こる。又、最大微小滴放出速度、すなわち最 大繰返し率は50kHzであると確認された。ゼロ個 からN個までのパルスを選択可能に含むパルス群 15 を使用して、ゼ呂個からN個までの微小滴を含む 小滴を放出した。従つて、最大パルス群<u>速度</u>と最 大小商印刷速度は1/{(N/パルス繰返し率)+ (空白期間)) である。これらの条件のもとでN=

第2図に示したプリンタはまた、16階調のグレ ースケールを発生するために、より遅いパルス列 で動作することができる。なお、第3図にはこの パルス列のうち3つの群部分が示されている。パ パルス群より成り、大きさが1アンペアで、時間 幅が1マイクロ砂の電流パルスが25kHzのパルス 繰返し率で加えられる。各パルス群内の個々のパ ルスは互いに近接して置かれ、各パルス群に含ま れる個々のパルスの数は制御装置47からの指令 30 に従つてゼロから16まで変えられ、各特定の印刷 点の望みの暗さの階調を作り出す。最大パルス群、 幅は、640マイクロ秒、パルス群速度は400社であ り、その結果として小窗印刷速度(点を印刷する し速度) も400Hzであつた。1.22ミリ秒から1.86 ミリ秒までのパルスのない空白期間がパルス群と パルス群の間に存在した。第3図は3つのパルス 群より成る一連のパルスを示すものであり、これ スを含む。これらパルス群をプリントヘッド1に 加えた結果、オリフイス33から3個の別々の小 滴が放出され、これら3個の小滴の公称体積比は 6:4:2である。

6

第4図AないしFは1個の電流パルスを抵抗器 5に加えた後の最初の40マイクロ秒以内での、オ リフイス33での微小滴形成の各段階を示すもの である。第4図AないしDは、抵抗器5によって 発生される気泡がオリフィス33の内部のイン ク・メニスカスを外側に膨張させることを示すも のである。第4図EおよびFにおいて、気泡の消 滅が起こり、個々の微小滴が形成され始め、イン クの細い尾がインク・メニスカスに付いたままで る。これらの条件の下で、プリント・ヘッド 1 は 10 ある。このインク・メニスカスに新しいインパル スを加えないと、第4図Fに示されている個々の 微小滴はオリフイス 3 3 から速ざかり続け、尾が 切れ、その結果、インク滴として紙41に向かつ て飛び出す。

第5図Aないししは、第4図ないしFに示され いる微小滴を作り出した最初のパルスを印加した 後の40マイクロ秒に第2のパルスを抵抗器5に加 えときの小窩の形成の各段階を示すものである。 第4図A-Fと第5図A-Lは一群のパルスを印 16であると、最大小商印刷速度は2.74kHzである。 20 加することによつて生ずる連続的な一形成過程を 示し、この過程はより多数のパルスを含むパルス 群を使用して延長することができる。第5図A-Fは第4図Fに示した微小滴が飛び出す前に第2 のパルスを抵抗器5に加えたときの効果を示すも ルス列はゼロから16個までのパルスを含む一連の 25 のである。第2の微小滴は、2つの個々の微小滴 の各々の体積の約2倍の体積を有する小滴を形成 するよう、第1の微小滴と合体するように形成す る。第5図G-Lは形成された小滴がオリフィス 33はら飛び出すあり様を示すものである。

パルスの個数を増大するにつれて、個々の微小 滴の数が増大し、その結果として生ずる小滴が細 長くなる。それは、最後の方の微小滴が完全には 最初の方の微小滴とは合体することができないか らである。紙41に対するプリントヘッド1の走 ために小滴が紙41に向かつて放出されるくり返 35 査速度を上げると、細長い小滴が形成され、紙4 1に細長い点が印刷される。

第2図に示したプリンタは、特定のインクに対 して物理的に小さすぎる抵抗器5を使用した場合 に微小商を放出させるためにも役立つ。小商の放 らのパルス群はそれぞれ6個、4個、2個のパル 40 出は、抵抗器5によつて発生される気泡がインク に衝撃を与えて微小滴がオリフィス33から移動 し、その速度がインクの表面張力に打ち勝つと共 に微小滴をメニスカスから飛び出させるのに十分 であるとき起こる。気泡に加えられる衝撃が十分

(4)

特公 平 4-15735

7

でないと、微小滴な第4図A-Dに示した各段階 を経てオリフイス33に戻る。不十分な衝撃は特 定のインクに対して使用する抵抗器 5 が小さすぎ ることによつて引き起こされることがある。それ は、気泡の大きさが抵抗器5の物理的な大きさに 5 直接関連するからである。

第2図に示したプリンタは約10.16×10-3cm (4mil) 平方の金属ガラス抵抗器5および約 45.72μm×45.72μm(1.8mil) のシリコン・オリフ イス33と共に使用した。又、オールドリツチ・ 10 ケミカル社によつてフオルムアミドという名称で 製造されているHCONHaより成るインク・キャ リヤを使用した。そして、存続時間3マイクロ秒 で、大きさ1.2アンペアのパルスが最適な気泡を 発生したが、微小滴の放出が起こらず、押し出さ 15 図は本発明のインク・ジェット・プリンタのプロ れたインクがパルスを印加してから60マイクロ秒 後に起こる後退時間にオリフイス33に後退し始 めることが確認された。また、存続時間6マイク ロ秒で大きさ12アンペアのパルスもインクの微 小滴を放出させることができないことが確認され 20 た。これとは対照的に、時間 t = 0 に存続時間3 マイクロ砂で、大きさ1.2アンペアの第1のパル スを加え、次に第1のインクの微小滴がオリフィ

ス33に後退し始める前に時間 t =27マイクロ秒 に、存続時間3マイクロ秒で大きさ1.2アンペア の第2のパルスを加えた場合、直径が24ミルの 小滴がうまく紙41に向かつて放出された。

#### (発明の効果)


本発明のインク・ジェット・プリンタは、イン ク微小滴を複数個合体させることにより所望の大 きさのインク小滴を形成しているので、高速で 種々のグレースケールで印刷できる。

又、小さい抵抗器を使用することもできるとい う効果をも有する。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本発明のインク・ジェット・プリンタ で使用するプリント・ヘッドの分解斜視図。第2 ツク図。第3図は本発明のインク・ジェット・プ リンタで使用するパルス群の説明図。第4A乃至 F図、第5A乃至L図は本発明のインク・ジェッ ト・ブリンタで発生するインク窩の説明図。

5……抵抗体、17……サブストレート、23 ……オリフイスプレート、33……オリフイス、 41……紙、45……パルサー、47……副御装 置。



**-- 96 --**





FIG. 3



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

TREFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY